Acrovinílica - TINTA AQUOSA ACETINADA PARA INTERIORES

DESCRIÇÃO	Tinta aquosa, formulada com base em emulsões acrílicas e vinílicas aquosas contendo pigmentos e cargas rigorosamente seleccionados.	
PROPRIEDADES	Aspecto acetinado, de limpeza fácil, boa resistência às algas e aos fungos, óptimo poder de cobertura e sem cheiro.	
UTILIZAÇÃO	Tinta especialmente recomendada para a pintura de superfícies interiores, obtendo-se desta forma paredes com grande lavabilidade e com um toque acetinado. Com um acabamento de alta qualidade, Acrovinílica é mais fácil de limpar do que as tintas mates.	
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	Nova: O suporte deve estar bem limpo, seco, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc.	
	Repintura: Deve ser completamente removida toda a tinta antiga que apresente sinais de desagregação, de forma a garantir uma base de aderência adequada. Se a parede apresentar fungos ou bolores deve ser previamente tratada com uma demão de tinta Anticriptogâmica .	
APLICAÇÃO	Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes de o aplicar. Recomenda-se a aplicação de 1 demão de Primárium sem diluição, e em seguida 2 a 3 demãos de Acrovinílica sem diluição. Pode ser aplicado com trincha, rolo ou pistola. Não aplicar a tinta com tempo chuvoso nem com temperaturas muito baixas ou muito elevadas. Caso seja necessário, a capacidade protectora fungicida e algicida da tinta pode ser aumentada adicionando-lhe Fungitotal , na proporção de 0,250L por 15L de tinta.	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	ACABAMENTO	Liso, Acetinado
	CORES	Branco e cores de catálogo
	SECAGEM SUPERFICIAL	≈ 30 minutos (a título meramente orientativo)
	SECAGEM P/ SOBREPINTURA	≈ 4 a 6 horas (a título meramente orientativo)
	RENDIMENTO TEÓRICO	≈ 12 a 16 m ² /L/demão (depende da aplicação e do suporte)
	pH	8.0 - 9.5
	DILUENTE	Água
	VISCOSIDADE	92-95 KU (a 23°C)
	DENSIDADE	1,23 - 1,29 Kg/L (PE.01); (*) (*) Cor branca
	COV's	Valor limite EU para este produto cat. (A/c) 30g/l (2010) Este produto contém no máximo até 30g/l
FORNECIMENTO	15 Litros - 4 Litros - 1 Litro	
ARMAZENAGEM	Armazenar em embalagem original ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é cerca de 1 ano. Após abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível	
SEGURANÇA E AMBIENTE	Não deitar os resíduos para o esgoto. Após a utilização garantir que a embalagem vazia é correctamente encaminhada como resíduo.	

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A PLATINIUM guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da PLATINIUM. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitos aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda