

Durálium - TINTA MATE LISA PARA INTERIORES / EXTERIORES

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| DESCRIÇÃO | Tinta de alta qualidade, baseada numa resina aquosa vinil-veova contendo pigmentos e cargas rigorosamente seleccionados. | |
| PROPRIEDADES | É uma tinta com elevada opacidade, brancura e rendimento. Proporciona um aspecto mate profundo, de fácil aplicação e excelente resistência ao desenvolvimento de algas e fungos. | |
| UTILIZAÇÃO | Esta tinta é especialmente recomendada para a pintura de superfícies interiores e exteriores, sempre que se pretenda um acabamento mate sedoso liso com um toque aveludado. | |
| PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE | Nova: O suporte deve estar bem limpo, seco, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Este produto está pronto para ser aplicado directamente a qualquer tipo de suporte | |
| | Repintura: Deve ser completamente removida toda a tinta antiga que apresente sinais de desagregação, de forma a garantir uma base de aderência adequada. Se a parede apresentar fungos ou bolores deve ser previamente tratada com uma demão de tinta Anticriptogâmica. | |
| APLICAÇÃO | Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes de o aplicar. Recomenda-se a aplicação de duas a três demãos de Durálium , sendo a 1ª diluída com 10% de água e as restantes com 5% de água. Pode ser aplicado com trincha, rolo ou pistola. Não aplicar a tinta com tempo chuvoso nem com temperaturas muito baixas ou muito elevadas. Caso seja necessário, a capacidade protectora fungicida e algicida da tinta pode ser aumentada adicionando-lhe Fungitotal , na proporção de 0,250L por 15L de tinta | |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ACABAMENTO | Liso, Mate Sedoso |
| | CORES | Branco e cores de catálogo |
| | SECAGEM SUPERFICIAL | ≈ 1 hora (a título meramente orientativo) |
| | SECAGEM P/ SOBREPINTURA | ≈ 4 a 6 horas (a título meramente orientativo) |
| | RENDIMENTO TEÓRICO | ≈ 8 a 10 m ² /L/demão (depende da aplicação e do suporte) |
| | pH | 8.0 - 9.5 |
| | DILUENTE | Água |
| | VISCOSIDADE | 98-100 KU (a 23°C) |
| | DENSIDADE | 1,30 - 1,40 Kg/L (PE.01); (*) (*) Cor branca |
| | COV's | Valor limite EU para este produto cat. (A/c) 30g/l (2010) Este produto contém no máximo até 30g/l |
| FORNECIMENTO | 15 Litros - 4 Litros - 1 Litro | |
| ARMAZENAGEM | Armazenar em embalagem original ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é cerca de 1 ano. Após abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível | |
| SEGURANÇA E AMBIENTE | Não deitar os resíduos para o esgoto. Após a utilização garantir que a embalagem vazia é correctamente encaminhada como resíduo. | |

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A PLATINIUM guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da PLATINIUM. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitos aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda