

Gouttelet - REVESTIMENTO PÉTREO

DESCRIÇÃO	Tinta desenhada para proporcionar uma média regularização dos suportes em exteriores e interiores.	
PROPRIEDADES	Alta flexibilidade e resistência á intempérie. Boa capacidade de regularização. Grande retenção de cor.	
UTILIZAÇÃO	Tinta especialmente indicada para a regularização de fachadas, quando se pretende um acabamento uniforme, semi-mate e flexível. A sua flexibilidade permite recobrir e reduzir o aparecimento das fendas não estruturais.	
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	<p>Nova: O suporte deve estar bem limpo, seco, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, ou qualquer outro tipo de sujidade.</p> <p>Repintura: Deve ser completamete removida toda a tinta antiga que apresente sinais de desagregação, de forma a garantir uma base de aderência adequada. Se a parede apresentar fungos ou bolores deve ser previamente tratada com uma demão de tinta Anticriptogâmica.</p>	
APLICAÇÃO	Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes de o aplicar. Recomenda-se inicialmente aplicação de uma demão de Primárium sem diluição. Depois aplicar 2 a 3 demãos de Gouttelet, a 1ª diluída com 15-20% de água e as restantes sem diluição. O produto pode ser aplicado com trincha, rolo ou pistola. Não aplicar a tinta com tempo chuvoso nem com temperaturas muito baixas ou muito elevadas. Caso seja necessário, é possível reforçar a capacidade protectora fungicida e algicida da tinta adicionando-lhe Fungitotal , na proporção de 0,250L por 15L de tinta.	
CARACTERÍSTICAS	ACABAMENTO	Areado , Semi-Mate
	CORES	Branco e cores de catálogo
	SECAGEM SUPERFICIAL	≈ 1 a 2 horas (a título meramente orientativo)
	SECAGEM P/ SOBREPINTURA	≈ 4 a 6 horas (a título meramente orientativo)
	RENDIMENTO TEÓRICO	≈ 1,5 a 2 m ² /L/demão (depende da aplicação e do suporte)
	pH	8.0 - 9.5
	DILUENTE	Água
	DENSIDADE	1,40 - 1,50 Kg/L (PE.01); (*) (*) Cor branca
	COV's	Valor limite EU para este produto cat. (A/c) 30g/l (2010) Este produto contem no máximo até 30g/l
FORNECIMENTO	15 Litros - 4 Litros	
ARMAZENAGEM	Armazenar em embalagem original ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é cerca de 1 ano . Após abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível	
SEGURANÇA E AMBIENTE	Não deitar os resíduos para o esgoto. Após a utilização garantir que a embalagem vazia é correctamente encaminhada como resíduo.	

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A PLATINIUM guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da PLATINIUM. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitos aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda