

Hidrofugante Solvente – HIDROFUGANTE À BASE DE SILOXANOS

DESCRIÇÃO	Solução á base de siloxanos que permite a realização de uma impregnação sobre o suporte tratado, para criar uma proteção repelente à água.	
PROPRIEDADES	O seu extraordinário poder de penetração torna-o eficaz contra a chuva intensa, assim como reduz a absorção da sujidade. Evita eflorescência de sais solúveis permitindo ao mesmo tempo a respiração das fachadas. Este produto não permite repintar com a maior parte das tintas.	
UTILIZAÇÃO	Se o suporte for betão novo esperar 30 dias até estar totalmente fraguado. O suporte tem de estar limpo. Se existirem sais e crostas superficiais, devem ser eliminados mediante abrasivo. O suporte uma vez limpo, deve estar seco. Depois da limpeza, as partes a consolidar devem estar fora do alcance da água até ao momento de aplicação no mínimo 10 dias. Nunca aplicar com o suporte exposto diretamente aos raios solares.	
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	<p>Nova: O suporte deve estar bem limpo, seco, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc., de forma a garantir uma base de aderência adequada.</p> <p>Antiga: Deve ser completamente removida toda a tinta antiga que apresente sinais de desagregação, de forma a garantir uma base de aderência adequada. No caso de existirem fendas estas devem ser reparadas. Em paredes contaminadas por fungos ou algas, deve proceder-se a uma raspagem, seguida de limpeza com água e lixívia (nos casos mais graves, com jato de água de alta pressão) e lavagem, novamente, só com água.</p>	
APLICAÇÃO	Aplicar apenas 1 demão.	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	ACABAMENTO	Mate
	CORES	Incolor, Transparente
	SECAGEM SUPERFICIAL	≈ 1 hora a 20°C (a título meramente orientativo)
	SECAGEM PARA REPINTURA	Este produto não é repintável
	RENDIMENTO TEÓRICO	10 m ² /L (Consoante o tipo de suporte)
	pH	8.0 - 9.5
	DILUENTE	Não necessita diluição
	VISCOSIDADE	(0,2 – 1) x 10 ⁻³ Pa.s (a 23°C)
	DENSIDADE	0,80 – 0,85 Kg/L
	COV's	Este produto contem no máximo até 30g/l
FORNECIMENTO	25 Litros - 5 Litros	
ARMAZENAGEM	Armazenar em embalagem original ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é cerca de 1 ano . Após abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível	
SEGURANÇA E AMBIENTE	Não deitar os resíduos para o esgoto. Após a utilização garantir que a embalagem vazia é corretamente encaminhada como resíduo.	

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos atuais, só pretendem servir de orientação. A PLATINIUM guarda o direito de efetuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da PLATINIUM. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitos aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda